

FICHE TECHNIQUE POHP

Performances supérieures à la norme DIN 20022-1 et SAE



100 R9R



Tube interne Polyamide

Renfort : Aramide, polyuréthane + 1 tresse acier

Revêtement externe : Polyuréthane

Température de service : - 40 °C/ +100 °C

Sertissage avec jupe PH

Données identiques en tuyau jumelé

Désignation	Diamètre Nominal			D.Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	Pouce	(mm)	Module		Service (bar)	Eclatement (bar)		
PO HP 06	1/4"	6,4	04	15,0	690	2760	105	0,270
PO HP 10	3/8"	9,5	06	17,5	517	2068	152	0,300

PO HP 13	1/2"	12,7	08	20,3	450	1800	203	0,400
PO HP 16	5/8"	16,0	10	26,2	345	1379	279	0,540
PO HP 19	3/4"	19,0	12	30,0	345	1379	305	0,890

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr