

FICHE TECHNIQUE TI

Téflon lisse tresse inox



Tube interne : Téflon

Renfort externe : 1 tresse inox 301 L

Température de service : - 70 °C/ +260 °C

Sertissage avec jupe TI

Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, détergents et solvants. Peut subir de grands écarts de température.

Utilisation : Equipements de laboratoires, tuyauterie chimique, organique, pharmaceutique ou alimentaire (norme FDA)

| Désignation | Diamètre Nominal | | | D.Ext (mm) | Pression | | R.C. (mm) | Poids kg/m |
|-------------|------------------|-----|--------|---------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | Pouce | mm | Module | | Service (bar) | Eclatement (bar) | | |
| Ti 04,8 | 3/16" | 4,7 | 03 | 7,4 | 200 | 800 | 35 | 0,069 |
| Ti 06 | 1/4" | 6,5 | 04 | 9,0 | 175 | 700 | 45 | 0,087 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| Ti 10 | 3/8" | 10,3 | 06 | 12,4 | 135 | 540 | 55 | 0,145 |
| Ti 13 | 1/2" | 12,7 | 08 | 15,7 | 120 | 480 | 70 | 0,212 |
| Ti 16 | 5/8" | 15,6 | 10 | 19,1 | 100 | 400 | 130 | 0,260 |
| Ti 20 | 3/4" | 19,0 | 12 | 22,2 | 90 | 360 | 190 | 0,321 |
| Ti 25 | 1 " | 25,4 | 16 | 29,3 | 65 | 260 | 270 | 0,450 |

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr